

LAC 900

Fiche technique



Fabricant français depuis 1950

Application: Bâches de protection agricole, Rideaux de camion, Couverture de bennes, Portes souples

Fabricant: ST CLAIR TEXTILES

Provenance: France

Siège social: 9-11 avenue des Belges
69170 Tarare

Site de production: 28 rue de Verdun
69490 Vindry-sur-Turdine
Tel. (+33) 04 74 63 21 16
www.davray-industries.com
www.e-davray.com

Caractéristiques générales

Caractéristiques	Valeurs	Unités	Normes
Support	1100 dTex PES HT 990 den		
Enduction	PVC Lowick enduction 1 faces		
Finition	Cleangard double face		
Poids	900	gr/m ²	ISO 3801
Laize	300	cm	
Longueur de rouleau	30	ml	

Résistance du tissu

Caractéristiques	Chaîne	Trame	Unités	Normes
Résistance à la rupture	400	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance à la déchirure	60	50	daN/5cm	DIN 53.363
Adhérence	10		daN	NF EN ISO 2411
Imperméabilité	oui			
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	(24h)
Résistance au feu	< 100 mm/min			

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%. Nous nous réservons le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit. Il appartient à l'acheteur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur.